

## Ultrabond P-R9

**Adeziv poliuretanic monocomponent, expansiv, cu intarire la umiditate, cu aplicare prin injectare pentru fixarea si repararea elementelor de parchet care nu sunt bine lipite la suport**

### DOMENII DE APLICARE

Fixarea si repararea elementelor de parchet care nu au fost bine lipite fata de suport. Se utilizeaza la interior, inainte sau dupa finisarea parchetului. Se poate utiliza aplicand cu atentie produsul si pentru parchet prefinit sau gata finisat.

### CARACTERISTICI TEHNICE

**Ultrabond P-R9** este un adeziv pe baza de rasina poliuretanică monocomponentă cu intarire in prezenta umiditatii, care are urmatoarele caracteristici:

- este un produs monocomponent gata de utilizare;
- are un coeficient foarte bun de expandare;
- o mare putere de umplere;
- nu contine solventi sau substante care dau mirosuri neplacute.

Dupa aplicare, care se face prin injectare si intarirea completa, confera o fixare solida a elementelor de parchet cu aderenta necorespunzatoare la suport. Lipirea este puternica si elimina "zgomotul de gol".

### RECOMANDARI

- Nu utilizati **Ultrabond P-R9** la exterior.
- Nu utilizati **Ultrabond P-R9** la temperaturi < +10°C.
- Inainte de utilizarea aclimatizati produsul la temperatura camerei.
- Dupa aplicare inchideti foarte bine ambalajul. Se recomanda utilizarea adezivului ramas in cel mai scurt timp posibil, restul se va intari datorita volumului de aer din ambalaj.

### MOD DE APLICARE

#### Pregatirea suportului

Dati o gaura cu diametrul de 2 mm la imbinarea dintre elementele de parchet care se repara. In cazul parchetului gata finisat, mai intai lipiti pe suprafata de injectare o banda de hartie adeziva cu rol de protectie si mai apoi dati gaura de 2 mm.

#### Pregatirea produsului

Produsul este gata de utilizare. Taiati tubul capului aplicator astfel incat sa obtineti un diametru care sa se potriveasca cu gaura data in parchet. Partea taiata a tubului aplicator se poate folosi mai apoi cu rol de dop.

#### Aplicarea produsului

Prin gaura data, turnati 2-3 picaturi de apa, asteptati cateva minute si apoi injectati 1-2 ml de **Ultrabond P-R9**. Pe durata intaririi, rasina expandeaza. De aceea peste parchet se vor pune greutati, astfel incat elementele neancorate sa nu se miste, iar parchetul sa nu se deformeze. Se

recomanda sa nu se injecteze o cantitate excesiva de rasina. Dupa intarire, indepartati cu un cutter excesul de rasina care a iesit prin gaura. In cazul pardoselilor din parchet gata finisat locul de injectare se va chitui cu **Ultracoat Aqua Plus** sau **Ultracoat L-S** si rumegus foarte fin. In cazul parchetului lacuit locul de injectare se poate finisa cu ceara corectoare colorata.

### Curatare

Curatarea pardoselilor din lemn gata finisat, patate cu urme inca proaspete de **Ultrabond P-R9**, se poate face cu **Cleaner L**. Curatarea sculelor se face cu diluant **Diluente PU**. Dupa intarire adezivul se curata doar mecanic avand grija sa nu se deterioreze suprafata parchetului.

### CONSUM

1-2 ml pe gaura.

### AMBALAJ

Cutie carton ce contine 6 sticlute de plastic de 0,5 kg.

### DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original sigilat, depozitat in loc uscat, de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj.

### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

**Ultrabond P-R9** este iritant pentru ochi, piele si caile respiratorii. La contactul repetat cu pielea, poate provoca manifestari alergice persoanelor predispuse. Pe durata manipularii si aplicarii produsului, evitati contactul cu pielea sau ochii, utilizand intotdeauna manusi si ochelari de protectie. Aerisiti bine locul de lucru. La temperaturi mai mari +60°C produsul este nociv prin inhalare si poate cauza sensibilitate. In caz de incident consultati imediat un medic. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa de siguranta disponibila la cerere.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

**Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

### ATENIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

| <b>DATE TEHNICE (valori tipice)</b>                        |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:</b>                       | <b>Ultrabond P-R9</b>                                                                                                                                                                     |
| Tip:                                                       | lichid                                                                                                                                                                                    |
| Culoare:                                                   | brun                                                                                                                                                                                      |
| Greutate specifica (g/cm <sup>3</sup> ):                   | 1.1                                                                                                                                                                                       |
| Corp solid (%):                                            | 100                                                                                                                                                                                       |
| Vascozitate Brookfield la +23 <sup>0</sup> C (mPa.s):      | 4.500<br>(rotor 3, rpm 20)                                                                                                                                                                |
| Depozitare:                                                | 12 luni in ambalaj original. A se feri de inghet !                                                                                                                                        |
| Clasificare de pericol dupa directiva EC 1999/45:          | nociv.<br>Inainte de folosire consultati paragraful "Instruciunile de siguranta la prepararea si aplicarea produsului", informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta a produsului. |
| Incadrare vamala:                                          | 3214 90 00                                                                                                                                                                                |
| <b>DATE DESPRE APLICARE la +23<sup>0</sup>C, 50% U.R.:</b> |                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de aplicare permisa:                           | de la +10 <sup>0</sup> C la +35 <sup>0</sup> C                                                                                                                                            |
| Pietonabil:                                                | dupa 24 ore                                                                                                                                                                               |
| Timp de asteptare pentru finisare parchet:                 | dupa 24 ore                                                                                                                                                                               |

Actualizare Octombrie 2011 dupa: **vezi Fisa originala GB 4608-3-2009**

Click pentru fisa in engleza:

[http://www.mapei.com/public/COM/products/4608\\_ultrabond%20p-r9\\_gb.pdf](http://www.mapei.com/public/COM/products/4608_ultrabond%20p-r9_gb.pdf)